



PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL IIIA

Painéis planos por m² ou pré-cortados,
a partir de projetos personalizados.

NOME TÉCNICO	Blindagem Opaca de Aramida - 9 camadas
NÍVEL DE PROTEÇÃO	III-A
NORMAS E HOMOLOGAÇÃO	<ul style="list-style-type: none">• Portaria 94 - COLOG, DE 16 de agosto de 2019• Portaria N° 189-EME, de 18 de agosto de 2020• ABNT NBR 15000-2:2020• ABNT NBR 15000:2005• Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos - NIJ 0108.01
MATÉRIA PRIMA	<ul style="list-style-type: none">• Tecido formado por Fibra Sintética de Aramida• Adesivo Polimérico
ESPECIFICAÇÃO	<ul style="list-style-type: none">• Produto Controlado pelo Exército Brasileiro (PCE), homologado nos mais altos padrões nacionais, como as normas ABNT NBR 15000: 2020 e seus requisitos, além do atendimento à norma NIJ STD 0108.01 do Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos.• O produto é composto por múltiplas camadas de tecido sintético de Aramida, intercaladas com filme polimérico, o que proporciona maior leveza, flexibilidade e alta performance.
ACABAMENTO	Pode conter tratamentos têxteis poliméricos para adicionar proteção, impermeabilidade e durabilidade.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">• Densidade (Kg/m²): 4,700 Kg/m² ± 5%• Espessura: 4,5 ± 5% mm• V50: Superior a 498 m/s - 9mm Luger FMJ 124 grains - Método Avaliação ABNT NBR 15000-3 ou MIL STD 662F
USO ADEQUADO	<ul style="list-style-type: none">• Blindagem opaca automotiva e/ou similares, sempre como backing em conjunto com a cola e a superfície metálica (facing).• Os painéis são confeccionados com dimensões de até 4m² ou em peças pré-cortadas conforme o projeto do cliente. Cada peça deve ser instalada precisamente na região designada, seguindo as especificações de cada projeto.
INSTALAÇÃO	<ul style="list-style-type: none">• Fixação: Aplicar uniformemente o adesivo PU específico para blindagem, em toda face da peça que terá contato direto com a lataria do veículo. Recomenda-se, utilizar Adesivo DUPONT® Poliuretano BETASEAL U418PB 600ml.
CUIDADOS AO MANUSEAR	<ul style="list-style-type: none">• Evitar dobras e vincos• Não molhar• Não aquecer
CUIDADOS AO ARMAZENAR	<ul style="list-style-type: none">• Em local seco e arejado• Sem contato direto com raios UVA e UVB



WKR PRIME
BALLISTIC®

Prime em Balística, Prime em Tudo.



(11) 9 9528-8404

www.wkrprime.com.br